

P2004, 0306

10/579132

1

1AP20 Rec'd PTO 12 MAY 2006

Beschreibung

Vollfarbige organische Anzeige mit Farbfiltertechnologie und
angepasstem weißen Emitttermaterial sowie Verwendungen dazu

5

Die Erfindung betrifft eine vollfarbige organische Leuchtan-
zeige (Organic Light Emitting Diode-Anzeige, kurz „OLED-
Anzeige“) mit verbesserter Farbstabilität, insbesondere eine
Leuchtanzeige, bei der die Farben durch Farbfilter, die vor
10 einem Emitter angeordnet sind, erzeugt werden. Außerdem be-
trifft die Erfindung die Verwendung solcher OLED-Anzeigen,
beispielsweise im Bereich Kommunikation, Automotive, Consu-
mer-Elektronik, Business, Medizintechnik, industrielle Elekt-
ronik oder Haushaltsgeräte.

15

Bekannt sind OLEDs, beispielsweise zur Herstellung vollfarbi-
ger Displays, die folgendermaßen aufgebaut sind: Auf ein mit
ITO (Indium Tin Oxide) beschichtetes Substrat wird eine Emit-
terschicht aufgebracht, oftmals auf einer zusätzlichen plan-
20 arisierenden und/oder lochtransportierenden Zwischenschicht.
Die Emitterschicht kann entweder in Pixel (Einzelpunkte)
strukturiert sein und aus verschiedenen emittierenden Materia-
lien bestehen (typischerweise rot, grün und blau) oder aus
einem einheitlich emittierendem Material, wobei die einzelnen
25 Farbpixel durch vorgeschaltete Farbfilter erzeugt werden
(Farbfiltertechnologie). Um hierbei auf der Anzeige eine vor-
gegebene Farbe (z.B. den Weißpunkt) zu erreichen, werden die
Subpixel der einzelnen Farben mit einem bestimmten Stromver-
hältnis getrieben, das von dem Emitttermaterial und den Farb-
30 filtern abhängt.

Alle Farben, die ein Mensch erkennen kann, sind beispielswei-
se durch einen Bereich im sogenannten CIE-Diagramm definiert.
Innerhalb dieser Fläche können Segmente oder Untermengen ab-
35 gesteckt werden, die die Farben eingrenzen, die für den Auf-
bau eines vollfarbigen Displays ausreichen. Umschlossen ist
von dieser Untermenge in jedem Fall der sogenannte white

P2004,0306

2

point oder Weißpunkt, an dem die Anzahl und Intensität der jeweiligen Subpixel so gewählt ist, dass die Farbe weiß emittiert wird.

- 5 Um eine weiße Emission bei organischen Leuchtdioden zu erzielen, werden beispielsweise in aktuellen Vollfarb-Displays mit strukturieren Emitterschichten die Subpixel rot, grün und blau mit einem Intensitäts-Verhältnis von 1.2 (rot) zu 1(grün) zu 1.8(blau) betrieben. Das heißt, dass die blauen
10 Subpixel fast mit der doppelten Stromdichte getrieben werden wie die grünen. Unter der Voraussetzung, dass die einzelnen Subpixel-Sätze bei gängigen Anwendungen von vollfarbigen Displays im Mittel so getrieben werden, dass als durchschnittliche Farbe der Weißpunkt wiedergegeben wird, altern die blauen
15 Subpixel auch etwa doppelt so schnell wie die grünen. Als Resultat ändert sich die tatsächlich angezeigte Farbe bei einem alternden Display.

- Eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es daher, ein
20 vollfarbiges Display zu schaffen, bei dem gleichbleibende Farben über die gesamte Lebensdauer der organischen Anzeige mit Farbfiltertechnologie erhalten bleiben.

- Diese Aufgabe wird durch ein farbiges Display mit den Merkma-
25 len des Patentanspruches 1 gelöst. Vorteilhafte Weiterbildungen und Verwendungen sind in den abhängigen Ansprüchen angegeben.

- Gegenstand der Erfindung ist eine farbige organische Anzeige
30 (OLED-Display) mit Pixeln, die jeweils einen Subpixel-Satz mit den Farben Rot, Grün und Blau umfassen, mit:
- einem Substrat, das zumindest teilweise durchlässig für sichtbares Licht ist,
 - einem strukturierten Farbfiler, der die Farben der Subpixel erzeugt und nachfolgend auf das Substrat angeordnet
35 ist,

P2004,0306

3

- einer ersten Elektrode nachfolgend auf den Farbfilter, die zumindest teilweise durchlässig für sichtbares Licht ist,
- mindestens einer aktiven Schicht nachfolgend auf die erste Elektrode, die ein Emittermaterial enthält, das geeignet ist, elektromagnetische Strahlung zu erzeugen, dessen Spektrum so auf den Farbfilter abgestimmt ist, das die Pixel bei Ansteuerung mit einem gleichen elektrischen Signal Licht aussenden, dessen Farbort im weißen Bereich des CIE-Diagramms liegt, und
- einer zweiten Elektrode nachfolgend auf die aktive Schicht.

Bei einer bevorzugten Ausführungsform fungiert die erste Elektrode als Anode und umfasst Indium-Zinn-Oxid (ITO), da ITO ein Material mit hoher Austrittsarbeit für Elektronen und im Wesentlichen durchlässig für sichtbares Licht ist.

Gemäß der vorliegenden Erfindung umfassen die Subpixel alle das gleiche Emittermaterial und der unterschiedliche Farbeindruck, rot, grün und blau wird durch einen strukturierten Farbfilter erzeugt. Der Farbfilter ist so strukturiert, dass er im Bereich der Subpixel Transmission für sichtbares Licht der jeweils gewünschte Farbe zeigt. Dies bietet gegenüber farbigen Displays mit Subpixel aus verschiedenfarbigen Emittern produktionsstechnische Vorteile, da nur ein Material verarbeitet werden muss. Weiterhin spielt es bei Verwendung eines einheitlichen Emittermaterials für die Qualität des Displays keine Rolle, wenn sich Emittermaterial verschiedener Subpixel geringfügig vermischt.

Erfindungsgemäß wird ein maßgeschneiderter Breitband-Emitter, der jeweils auf die Durchlässigkeit der Farbfilter abgestimmt ist, eingesetzt. Diese Kombination ermöglicht es erstmals, alle drei Subpixel-Sätze mit der gleichem Strom oder Intensität oder Helligkeit zu betreiben und überkommt damit das Problem der ungleichen Alterung/Lebensdauer der Subpixel-Sätze, das bislang sowohl bei den Tintenstrahl-druckverfahren

P2004,0306

4

als auch bei den Breitbandemittern, die großflächig aufgetragen werden und mittels Farbfilter verschieden farbig emittieren, besteht und große Schwierigkeiten bei der Realisierung vollfarbiger Displays verursacht. Aufgrund der unterschiedlichen Transmission der einzelnen Farbfilter werden diese Subpixel nach dem Stand der Technik alle mit verschiedener Stromstärke getrieben.

Da das Emittermaterial so auf das Spektrum des Farbfilters ausgelegt ist, dass alle Subpixel mit dem gleichen elektrischen Signal betrieben werden können, altert das aktive Material der Emitterschicht gleichartig. Vorteilhafterweise bleibt daher der Farbeindruck der Anzeige mit der Betriebsdauer im Wesentlichen konstant.

Durch das Treiben der drei Subpixel-Sätze mit gleichem Strom wird erreicht, dass die Pixel eines vollfarbigen Displays bei durchschnittlich gleichmäßiger Ansteuerung der verschiedenen Farben ungefähr eine gleiche Lebensdauer haben.

Die für ein Pixel im Betrieb verwendete Stromdichte hat einen unmittelbaren Einfluss auf die Lebensdauer des Emittermaterials. So sinkt die Lebensdauer eines Pixels mindestens um einen Faktor 2, wenn die Helligkeit des Pixels durch Erhöhung der Stromdichte um den Faktor 2 gesteigert wird.

Es ist Gegenstand der Erfindung eine OLED-Anzeige deren einzelne Subpixel des Subpixel-Satzes rot, grün und blau die gleiche Lebensdauer haben.

Bei einer Ausführungsform der farbigen organischen Anzeige enthält das Emittermaterial Polymere mit ersten Chromophoren, die einen grünen Farbeindruck vermitteln und zweite Chromophore, die einen roten Farbeindruck vermitteln. Die ersten (grünen) Chromophoren und die zweiten (roten) Chromophoren können den Polymeren zugemischt (sog. Polymer blends) oder kovalent an diese gekoppelt sein.

P2004,0306

5

Bevorzugt werden bei dieser Ausführungsform blau emittierende Polymere als Emittermaterial verwendet, wie beispielsweise Polyspiro- oder Polyfluorenverbindungen, an die rote und grüne Chromophore kovalent gekoppelt werden. Durch das kovalente Koppeln roter und grüner Chromophore an die blau emittierenden Polymere werden weiß emittierende Copolymere erzeugt.

Es ist auch denkbar die Chromophore an unterschiedliche Polymere zu koppeln und diese zu mischen. Der Anteil der jeweiligen Chromophoren ist bevorzugt so gewählt, dass das Emissionsspektrum des Emittermaterials an das Transmissionsspektrum des Farbfilters so angepasst ist, dass die Subpixel mit dem gleichen elektrischen Signal angesteuert werden können.

Bei einer bevorzugten Ausführungsform der farbigen organischen Anzeige enthält das Emittermaterial weiterhin Chromophore, die einen blauen Farbeindruck erzeugen. Mit Hilfe zusätzlicher blauer Chromophoren kann das Emissionsspektrum des Emittermaterials besonders einfach und genau an das Transmissionsspektrum eines Farbfilters zur Erzeugung roter, grüner und blauer Subpixel angepasst werden.

Schließlich ist Gegenstand der Erfindung die Verwendung einer organischen Anzeige mit Farbfiltertechnologie nach der Erfindung, beispielsweise im Bereich Kommunikation, Automotive, Consumer-Elektronik, Business, Medizintechnik, industrielle Elektronik oder Haushaltsgeräte

Im folgenden wird die Erfindung anhand der folgenden Ausführungsbeispiele in Verbindung mit den Figuren 1 bis 4 und 5a bis 5d erläutert.

Es zeigen:

35

Figur 1, schematische Schnittansicht durch ein farbiges Display gemäß der Erfindung,

P2004,0306

6

Figur 2, das CIE-Diagramm,

Figur 3, Transmissionsspektren zweier Filtersätze #1 und #2,

5

Figur 4, Emissionsspektrum eines Breitbandemitters mit roten und grünen Chromophoren, die an ein blau emittierendes Polymer kovalent gekoppelt sind, und

10 Figuren 5a bis 5d, chemische Strukturen der farbgebenden Untereinheiten und einer lochtransportierende Untereinheit eines Emitttermaterials.

15 In den Ausführungsbeispielen und den Figuren sind gleiche oder gleich wirkende Bestandteile jeweils mit den gleichen Bezugszeichen versehen. Die dargestellten Elemente der Figuren, insbesondere die Schichtdicken, sind nicht als maßstabsgerecht anzusehen. Vielmehr können sie zum besseren Verständnis teilweise übertrieben groß dargestellt sein.

20

Bei dem Ausführungsbeispiel gemäß Figur 1 unterteilt sich jeweils ein Pixel 1 der farbigen organischen Anzeige in ein rotes 2, ein grünes 3 und ein blaues 4 Subpixel. Hierzu ist auf einem Substrat 5 ein strukturierter Farbfilter 6 aufgebracht.

25 Das Substrat 5 ist im Wesentlichen durchsichtig für sichtbares Licht und besteht beispielsweise aus Glas. Insbesondere für flexible Anwendungen können aber auch Substrate aus lichtdurchlässigen Kunststoffen, wie beispielsweise Poly(ethylenterephthalat) (PET), Poly(butylenterephthalat) (PBT), Poly(enthylennaphthalat) (PEN), Polycarbonat (PC), Polyimid (PI), Polysulfon (PSO), Poly(*p*-Phenylenethersulfon) (PES), Polyethylen (PE), Polypropylen (PP), Poly(vinylchlorid) (PVC), Polystyrol (PS) und Poly(methylmethacrylat) (PMMA) verwendet werden.

35

P2004,0306

7

Der strukturierte Farbfilter 6 weist unterschiedliche Felder auf, die jeweils Licht mit der gewünschte Farbe des Subpixels 2, 3, 4 transmittieren. Diese Felder umfassen beispielsweise Polyacrylate, die mit Pigmenten versehen sind um den gewünschten Farbeindruck zu erzeugen. Diese Materialien können beispielsweise nasschemisch durch photolithographische Prozesse aufgebracht werden.

Auf dem strukturierten Farbfilter 6 ist eine Anode 7 aus Indium-Zinn-Oxid (ITO) aufgebracht. Diese kann ganzflächig oder strukturiert, beispielsweise entsprechend den Felder des Farbfilters 6 ausgebildet sein. ITO wird beispielsweise durch Sputtern aufgebracht.

Nachfolgend auf die Anode 7 ist eine aktive Schicht 8 angeordnet, die ein Emittermaterial umfasst. Nachfolgend auf die aktive Schicht 8 folgt eine Kathode 9, die vorzugsweise aus einem Material mit geringer Austrittsarbeit für Elektronen gefertigt ist. Die Kathode 9 kann beispielsweise Magnesium oder Calcium umfassen. Zwischen der aktiven Schicht 8 und den Elektroden können auch weitere Schichten, wie beispielsweise lochtransportierende oder elektronentransportierende Schichten angeordnet sein.

Figur 2 zeigt die CIE Koordinaten aller für den Menschen sichtbaren Farben und als Ausschnitt daraus ein Dreieck, das ungefähr die Menge an Farben umschließt, die beispielsweise ein Farbfernseher nach heutigen Ansprüchen wieder zu geben in der Lage sein soll.

Diese Untermenge umschließt den sogenannten Weißpunkt, der definitionsgemäß bei den CIE-Koordinaten $x=0,33$ / $y=0,33$ liegt. Ein Maß für die Gleichmäßigkeit der Farbwiedergabe in einem vollfarbigen Display ist die Entfernung des Mischpunktes, der bei gleicher Ansteuerung der Subpixel-Sätze entsteht, vom Weißpunkt.

P2004,0306

8

Für die meisten üblichen Farbfiltersysteme ist es wünschenswert, dass das Emitttermaterial so angepasst ist, das der Rot-Grün-Blau-(RGB)-Mischpunkt bei gleichmäßiger Ansteuerung auf dem Weißpunkt ($x=0,33$ / $y=0,33$) liegt (Figur 2). Je nach Transmissionsspektrum der Filter kann jedoch auch ein anderer Farbort angestrebt werden.

Figur 3 zeigt die Transmission zweier Farbfiltersätze 6 für rot, grün und blau, die gestrichelte Linie zeigt eine aufeinander abgestimmte Kombination aus Emitttermaterial und einem Filtersatz (filter set) #1, das aus handelsüblichen Filtern besteht.

Die durchgezogenen Linien in Figur 3 geben die Transmission einer aufeinander abgestimmten Kombination aus Emitttermaterial und Filtersatz #2 (rot, grün und blau umfassend) wieder, die bei gleichmäßiger Ansteuerung, also gleichen Treiberbedingungen, zusammen weiß am Punkt ($0,33$; $0,33$) erzeugt.

Der Filtersatz #2 wurde optimiert im Hinblick auf bessere Durchlässigkeit, so dass bei gleicher Stromdichte eine höhere Transmission eine größere Helligkeit ermöglicht. Für den Filtersatz #1 siehe Figur 3, dort die gestrichelten Linien, wurde eine Auswahl an handelsüblichen Filtern gewählt.

Figur 4 zeigt ein an den Farbfiltersatz #2 angepasstes Emissionsspektrum des organischen Emitters. Das Emitttermaterial besitzt ein breitbandiges Emissionsspektrum, das beispielsweise drei breitbandige Komponenten Rot, Grün und Blau mit Maxima bei ca. 450, 580 und 640 nm umfasst.

Die in Figur 4 gezeigte Emissionscharakteristik erhält man beispielsweise bei organischen Emitttermaterialien (auf Basis kleiner Moleküle oder Polymere, und dort Blends oder Kopolymere), die aus rot, grün und blau emittierenden Strukturelementen aufgebaut sind. Bekannt sind unter anderem Polyspiro-

P2004,0306

9

oder Polyfluorene, die über diese rot, grün und blau emittierenden Strukturelemente beispielsweise eine in Figur 3 gezeigte breitbandige Emissionscharakteristik aufweisen. Das Material enthält die zumindest drei Chromophore 10, 11, 12
5 entweder in Form von Polymeren und/oder blends von Polymeren und deren Kopolymeren oder in Form von small molecules. Small molecules werden beispielsweise mit einer Aufdampftechnik aufgebracht, wohingegen die polymeren Emittermaterialien beispielsweise durch Aufschleudern oder Drucktechniken aufgebracht werden.
10

Eine Anpassung der Chromophorenverhältnisse auf die Farbfiltersätze 6 gemäß der vorliegenden Erfindung führt zu einem optimalen Verhältnis der Peak-Intensitäten von 0,18 (rot) zu 0,91
15 (grün) zu 1 (blau) für den Filtersatz #2 .

Als breitbandiges Emittermaterial werden gemäß eines Ausführungsbeispiels Kopolymere eingesetzt, die folgende farbgebende Untereinheiten (Chromophore) 10, 11, 12 umfassen: blau emittierende Spirobifluoreneinheiten 12 (vergleiche Figur 5a),
20 grün emittierende Phenylenvinyloligomereinheiten (OPV) 10 (vergleiche Figur 5c) und rot emittierende Einheiten 11 (vergleiche Figur 5d). Weiterhin umfasst das Emittermaterial kovalent gekoppelte Lochtransportierende Einheiten 13 (vergleiche Figur 5b).
25

Durch Variation des Gehaltes der einzelnen Chromophore 10, 11, 12 kann der Farbort des emittierten Lichtes innerhalb des Bereiches, der durch die Farborte der einzelnen Chromophoren
30 10, 11, 12 innerhalb des CIE-Diagramms aufgespannt wird, eingestellt werden.

Um ein Emittermaterial zu erhalten, dass Licht mit einem Farbort nahe des Weißpunktes (0.33; 0.33) zu erhalten, werden
35 beispielsweise ca. 1% grün emittierende OPV-Einheiten 10 und ca. 1% rot emittierende Einheiten 11 an Kopolymere aus blau emittierende Spirobifluoreneinheiten 12 und Lochtransportie-

P2004,0306

10

rende Einheiten 13 kovalent gekoppelt. Dieses Emittermaterial kann beispielsweise durch Druckverfahren, wie Siebdruckverfahren oder Spincoating aufgebracht werden.

- 5 Die Erfindung stellt erstmals eine organische Anzeige mit Farbfiltertechnologie zur Verfügung, die durch gleichmäßige Ansteuerung das Problem der ungleichen Alterung der Subpixel 2, 3, 4 überwindet.
- 10 Der Umfang der Erfindung ist nicht durch die Beschreibung der Erfindung anhand der Ausführungsbeispiele beschränkt. Vielmehr umfasst die Erfindung jedes neue Merkmal sowie jede Kombination von Merkmalen, was insbesondere jede Kombination von Merkmalen in den Patentansprüchen beinhaltet, auch wenn diese
- 15 Kombination nicht explizit in den Patentansprüchen angegeben ist.

P2004,0306

11

Patentansprüche

1. Farbige organische Anzeige (OLED-Display) mit Pixeln (1),
die jeweils einen Subpixel-Satz (2, 3, 4) mit den Farben
5 Rot, Grün und Blau umfassen, mit:
 - einem Substrat (5), das zumindest teilweise durchlässig
für sichtbares Licht ist,
 - einem strukturierten Farbfilter (6), der die Farben der
Subpixel (2, 3, 4) erzeugt und nachfolgend auf das Sub-
10 strat (5) angeordnet ist,
 - einer ersten Elektrode (7, 9) nachfolgend auf den Farbfil-
ter (6), die zumindest teilweise durchlässig für sichtba-
res Licht ist,
 - mindestens einer aktiven Schicht (8) nachfolgend auf die
15 erste Elektrode (7, 9), die ein Emitttermaterial enthält,
das geeignet ist, elektromagnetische Strahlung zu erzeu-
gen, dessen Spektrum so auf den Farbfilter (6) abgestimmt
ist, das die Pixel (1) bei Ansteuerung mit einem gleichen
elektrischen Signal Licht aussenden, dessen Farbart im
20 weißen Bereich des CIE-Diagramms liegt, und
 - einer zweiten Elektrode (7, 9) nachfolgend auf die aktive
Schicht (8).
2. Organische Anzeige nach Anspruch 1, bei der das Emittter-
25 material Polymere enthält mit:
 - ersten Chromophoren (10), die einen grünen Farbeindruck
erzeugen, und
 - zweiten Chromophoren (11), die einen roten Farbeindruck
erzeugen.
3. Organische Anzeige nach Anspruch 2, bei der die Polymere
30 Chromophore (12) enthalten, die einen blauen Farbeindruck
erzeugen.
4. Organische Anzeige nach einem oder obigen Ansprüchen, de-
35 ren erste Elektrode (7, 9) eine Anode ist und die ITO um-
fasst.

P2004,0306

12

5. Organische Anzeige nach einem der obigen Ansprüche, bei der die aktive Schicht (8) Polyspiroverbindungen enthält.

5 6. Organische Anzeige nach einem der obigen Ansprüche, bei der die aktive Schicht (8) Polyfluorenverbindungen enthält.

10 7. Organische Anzeige nach einem der obigen Ansprüche, bei der die einzelnen Subpixel (2, 3, 4) des Subpixel-Satzes die gleiche Lebensdauer haben.

15 8. Verwendung einer organischen Anzeige mit Farbfiltertechnologie (6) nach einem der obigen Ansprüche in der Elektronik.

20 9. Verwendung einer organischen Anzeige mit Farbfiltertechnologie (6) nach einem der obigen Ansprüche für Beleuchtungszwecke mit einstellbarer Farbe.

P2004,0306

13

Zusammenfassung

Vollfarbige organische Anzeige mit Farbfiltertechnologie und angepasstem weißen Emitttermaterial sowie Verwendungen dazu

5

Die Erfindung betrifft eine farbige organische Anzeige (OLED-Display) mit Pixeln (1), die jeweils einen Subpixel-Satz (2, 3, 4) mit den Farben Rot, Grün und Blau umfassen, mit:

10

- einem Substrat (5), das zumindest teilweise durchlässig für sichtbares Licht ist,
- einem strukturierten Farbfilter (6), der die Farben der Subpixel (2, 3, 4) erzeugt und nachfolgend auf das Substrat (5) angeordnet ist,
- einer ersten Elektrode (7, 9) nachfolgend auf den Farbfilter (6), die zumindest teilweise durchlässig für sichtbares Licht ist,
- mindestens einer aktiven Schicht (8) nachfolgend auf die erste Elektrode (7, 9), die ein Emitttermaterial enthält, das geeignet ist, elektromagnetische Strahlung zu erzeugen, dessen Spektrum so auf den Farbfilter (6) abgestimmt ist, das die Pixel (1) bei Ansteuerung mit einem gleichen elektrischen Signal Licht aussenden, dessen Farbort im weißen Bereich des CIE-Diagramms liegt, und
- einer zweiten Elektrode (7, 9) nachfolgend auf die aktive Schicht (8).

15

20


25

Figur 1

P2004,0306 WO N
PCT/DE2004/002509

1/4

FIG 1




P2004,0306 WO N
PCT/DE2004/002509

2/4

FIG 2


CIE Koordinaten



✱ Weißpunkt
(alle Pixel in Betrieb mit
einem Stromdichtever-
hältnis von 1:1:1)

✱ optimierter Aufbau
mit Filtersatz 2


FIG 3



P2004,0306 WO N
PCT/DE2004/002509

3/4

FIG 4



- bevorzugtes Spektrum
- roter Chromophor 0,18
- grüner Chromophor 0,91
- blauer Chromophor 1

P2004,0306 WO N
PCT/DE2004/002509

4/4

FIG 5A




FIG 5B




FIG 5C




FIG 5D

